

Sika[®] ADPrep

Oberflächenvorbehandlung für SikaFast[®] Klebstoffe

Technische Eigenschaften

Chemische Basis	Oberflächenvorbehandlungsmittel auf Lösemittelbasis	
Farbe	farblos, klar	
Dichte (DIN 51757 / ISO 2811-1)	ca. 0,8 kg/l	
Viskosität ¹ (ISO 3219)	ca. 2 mPa·s	
Flammpunkt (DIN 51755 / ISO 13736)	13 °C	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C	
Auftragsmethode	Standard	abwischen mit fusselfreiem Papier
	nur bei Polyamid	mit Pinsel (höhere Schichtdicke)
Verbrauch	Standard	ca. 50 ml/m ²
Verbrauch	Polyamid	ca. 100-200 ml/m ²
Abluftzeit	Temperatur über 15 °C	1 Minute
(nur abwischen)	Temperatur unter 15 °C	3 Minuten
Abluftzeit bei Polyamiden	Temperatur über 15 °C	10 Minuten
(mit Pinsel auftragen)	Temperatur unter 15 °C	20 Minuten
Max. Abluftzeit	max.	24 Stunden
Haltbarkeit	12 Monate	
(Lagerung verschlossen, kühl und trocken)		

Beschreibung

Sika[®] ADPrep ist ein reinigendes und aktivierendes Mittel, für die Vorbehandlung von Haftflächen vor dem Auftrag von Sika[®] ADP Klebstoffen wie z.B. SikaFast[®]. Sika[®] ADPrep wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Anwendungsbereich

Sika[®] ADPrep wird eingesetzt um Oberflächen wie Metalle und Kunststoffe zu reinigen und die Haftung zu verbessern. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Verarbeitung

Die Haftflächen mit einem sauberen, mit Sika[®] ADPrep befeuchteten, fusselfreien und saugfähigen Papier abwischen und reinigen. Sika[®] ADPrep dünn, in einem Arbeitsgang auftragen. Bei Polyamid muss Sika[®] ADPrep mit dem Pinsel aufgetragen werden. Sika[®] Fast Klebstoffe nach der angegebenen Abluftzeit auftragen, spätestens aber nach 24 Stunden. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschließen.



Wichtig

Sika[®] ADPrep enthält Lösemittel. Bei empfindlichen und frischen Lacken ist eine Trübung der Oberfläche möglich. Vorversuche durchführen!

Überschüssige Mengen sofort mit trockenem, sauberem Tuch/Papier entfernen.

Nach dem ersten Öffnen sollte Sika[®] ADPrep innerhalb von 3 Monaten oder nach Ablauf der Haltbarkeit verbraucht werden.

Weitere Informationen

Anwendungsspezifische Arbeitsanleitungen können die, in diesem Datenblatt angegebenen Informationen ergänzen.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:

- Sicherheitsdatenblatt
- Allgemeine Richtlinien zur Verarbeitung von SikaFast[®] Klebstoffen

Gebinde

Dose	30 ml	250 ml
------	-------	--------

Hinweis Messwerte

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Arbeitsschutzbestimmungen

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z.B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 "Hinweise zum Arbeitsschutz" beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Weitere Informationen:
www.sika.de, E-Mail: industry@de.sika.com
www.sika.com

Sika Deutschland GmbH
Stuttgarter Str. 139
72574 Bad Urach
Deutschland
Tel. +49 7125 940-761
Fax +49 7125 940-763

