Industry

Sika® Primer-206 G+P

Technische Eigenschaften		
Chemische Basis		Pigmentierter, lösemittelhaltiger haftverbessernder Voranstrich
Farbe		schwarz
Dichte	(DIN 51 757/ISO 2811-1)	ca. 1,0 kg/l
Viskosität [1]	(ISO 3219)	ca. 10 mPas
Flammpunkt	(DIN 51 755/ISO 13 736)	– 4 °C
Festkörpergehalt		ca. 40 %
Verarbeitungstemperatur [2]		+ 5 °C bis + 40 °C
Auftragsmethode		Pinsel/Filz/Schaum-Applikator
Verbrauch		ca. 50 – 150 ml/m² abhängig von Oberflächenporosität
Ablüftzeit [1] [2]	Temperatur über + 15 °C Temperatur unter + 15 °C Höchstens	10 min 30 min 24 h
Lagerfähigkeit		Bei unter + 25 °C verschlossen, kühl und trocken
Lagerbedingungen		9 Monate

[1] + 23 °C/50 % r. F., [2] Umgebungsbedingungen und Temperatur beeinflussen die Ablüftezeit

Beschreibung

Sika® Primer-206 G+P ist ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Vorbehandlung der Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit **Sika®** Polyurethan-Klebstoffen.

Sika® Primer-206 G+P wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001/14 001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.

Anwendungsbereich

Sika® Primer-206 G+P wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Metallen angewendet.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Die Haftflächen mit **Sika® Aktivator** abwischen und ablüften lassen. **Sika® Primer-206 G+P** sehr gut aufschütteln, bis die Stahlkugel im Behälter gut zu hören ist. Zusätzlich noch eine Minute schütteln. Die Verarbeitung kann mit Pinsel, Filz oder Schaum-Applikator erfolgen. **Sika® Primer-206 G+P** gleichmässig, dünn, aber deckend auftragen.

Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt + 15 °C bis + 25 °C.

Verbrauch und Auftragsmethode hängen von den Untergründen und Fertigungsabläufen ab.

Den Primer nur einmal auftragen. Darauf achten, dass die Schicht gleichmässig und deckend ist. Gebinde nach Gebrauch sofort wieder fest verschliessen.

Industry

Wichtiger Hinweis
Primer, der geliert, nicht homogen oder verschmutzt ist nicht mehr verwenden.

Weitere Informationen
Technische Werte und Angaben dieses Produktes sind in definierten Arbeitsanleitungen ggf. zusätzlich spezifiziert.

Folgende Dokumente sind auf Anfrage erhältlich:
– Sicherheitsdatenblatt
– Vorbehandlungstabelle

Gebinde

Dose	30 ml 250 ml 1 l
Sika® Primerstix-206 G+P	

Hinweis Messwerte
Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

Arbeitsschutzbestimmungen
Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten. Auf Wunsch stellen wir Ihnen unser System-Merkblatt TM 7510 „Hinweise zum Arbeitsschutz“ beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH zur Verfügung.

Hinweis
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch **Sika**® erforderlich sind, **Sika**® rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das bei uns angefordert werden sollte.

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 107
70439 Stuttgart
Deutschland
Tel. +49 711 8009-0
Fax +49 711 8009-321

Weitere Informationen:
www.sika.de, E-Mail: industry@de.sika.com
www.sika.com

RESPONSIBLE CARE